

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
 电话：(86 752) 5533798 传真：(86 752) 5533798-811

产品描述:

Tacusil 210008 为无溶剂型、双组份聚氨酯密封胶。该产品韧性好，不开裂，不脱胶，不含任何溶剂，固化过程无可挥发物生成。用于电缆接头的粘接密封。

典型性能: 以下所有数据都在23℃ 条件测定。

特性:	数值:	单位:
颜色/状态 Part A Part B	淡黄色液体 白色液体	
黏度 Part A Part B	500±200 3500±2000	mPa.s mPa.s
密度 Part A Part B	1.20±0.05 1.34±0.05	g/cm ³ g/cm ³
硬度	65±5	Shore A
拉伸强度	≥1.5	MPa
延展率	≥80	%
粘接强度 (铝-铝)	≥0.8	MPa
应用温度	-60-120	°C
混合比例(重量比)	50:100	
可操作时间	30-40	mins
表干时间	≤2.0	h
保存期限 Part A Part B	6 6	月 月

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
电话：(86 752) 5533798 传真：(86 752) 5533798-811

使用指南：

- B组分有填料，使用前搅拌均匀
按重量比A：B=50：100分别称取A、B组份到干净的混胶容器中
- 用干净的搅拌工具搅拌均匀，注意刮下容器的底部和边壁上的单组份
- 胶液浇注后，室温固化

包装

A料包装为铁桶，20KG/桶
B料包装为铁桶，20KG/桶

注意事项：

- A, B 组份应密封保存，若开启后未用完，请重新密封。
- 灌胶过程中，混合容器、搅拌工具等应避免与水、潮气接触。
- 使用过程中，滴洒的胶液可用丙酮、醋酸乙酯、二氯甲烷等溶剂清洗，但不能把溶剂混入未使用的A、B胶及已经灌封的胶里面。

注：以上性能参数为该产品于湿度70%、温度23°C时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。